

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентное, полиуретановое покрытие, отверждаемое влагой воздуха. Для применения в качестве **верхнего слоя** поверх других полиуретановых покрытий **для усиления абразивостойкости, грязеустойчивости, стойкости к скольжению и пожаростойкости последних.**

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА

- > **Высокая твёрдость и абразивостойкость**
- > **Используясь в качестве верхнего слоя, уменьшает степень горючести всей системы защитных покрытий**
- > **Отличная адгезия к основному покрытию**
- > **Увеличивает грязеустойчивость и стойкость к скольжению всей системы защитных покрытий**
- > **Легко моется растворителем без повреждения покрытия или ухудшения его физико-механических и защитных свойств**
- > **Отличная стойкость к шипованной резине и проливам масел**
- > **Не становится хрупким со временем**

Цвет:	прозрачный
Блеск	Полуглянцевый
Тип отверждения:	Под воздействием влаги, содержащейся в атмосферном воздухе
Связующее вещество	Особо прочный полиуретановый преполимер
Пожаростойкость:	В 3-х слойной системе покрытий классифицируется как РП1 согласно ГОСТ Р 51032-97
Содержание основного вещества по объему:	34±2%
Содержание основного вещества по весу:	40±2%
Рекомендованная толщина сухого слоя в мм:	0,05
Максимальная толщина влажного слоя в мм:	0,1
Рекомендованный теоретический расход кг/м2::	0,12-0,14
Время высыхания (в завис. от температуры и влажности воздуха):	
На отлип	1-1,5 ч
Полное высыхание	16-24 ч
Расфасовка:	3,78л